

労働安全衛生法通達に基づく表示

火気厳禁 危険物第4類第1石油類 危険等級II

# EPプライマー

愛知県豊川市新桜町通3丁目30番地5

株式会社 大建化学

TEL (0533) 86-5625

## 1. 特長

- 1) 低粘度タイプですので、作業性に優れています。
- 2) コンクリート・モルタル下地のほか、鉄・ステンレス等金属との接着性、密着性にも優れています。
- 3) 塗布膜は速乾性の為、短時間で次工程に進めます。

## 2. 一般性状

項 目	主 剤	硬 化 剤
外 観	無色透明液体	淡黄色透明液体
主 成 分	エポキシ樹脂	ポリアミドアミン
比 重 25°C	0.91	0.88
配 合	主剤/硬化剤 = 1 / 1	
可使時間 25°C 1kg	8時間	
指触乾燥時間 25°C	1時間	

## 3. 使用方法

- 1) ゴミ、ホコリ、油等の接着障害となるものは取り除いて下さい。
- 2) 必要量を主剤：硬化剤＝1：1になるように容器に取り出し、全体が均一になるまでよく攪拌して下さい。又、プラスチック容器を使用される場合は、容器が攪拌熱により変形するおそれがありますので主剤と硬化剤合わせて8kg以下にして混合して下さい。
- 3) 塗布方法は、ローラー又はハケを使用して塗布量は1㎡あたり0.1～0.3kgを目安として施工して下さい。

## 4. 使用上の注意

- 1) 一度主剤と硬化剤を混合すると、次第に硬化してゆき、元に戻りませんので必要以上の量は混ぜないようにご注意ください。
- 2) 本品は若干刺激性がありますので取り扱いに注意し、万一皮膚に付着した場合は、石鹸水などでよく洗い流して下さい。
- 3) 5°C以上で施工して下さい。
- 4) 器具の洗浄は接着剤が硬化する前に拭き取り、溶剤等で洗浄して下さい。

## 5. 取り扱い注意

本製品は、皮膚に触れたり蒸気を吸入すると皮膚障害等を起こす事がありますので取り扱いには下記の事項を守って下さい。

- 1) 取り扱う作業所には局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼさないようにして下さい。
- 3) 取り扱い中には保護手袋、前掛け等を着用して下さい。
- 4) 取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- 5) 目に入った場合は水でよく洗い流した後、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 6) 皮膚や作業衣等に付着した場合はよく洗い落として下さい。
- 7) 一定の場所を定めて貯蔵して下さい。

## 6. 荷姿

6kgセット	主剤 3kg	硬化剤 3kg
1kgセット	主剤 500g	硬化剤 500g