

同一材料で目地材、接着剤兼用型

# メジボン-Z

エポキシ系樹脂

速硬型補修材

## 特徴

- 同一材料でタイル貼り、目地補修ができます。(接着剤としても目地材としても使用可能)
- 夏場は3時間、冬場でも6時間で硬化し、お湯も張れます。
- 抜群の耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を誇ります。



カラー



グレー



ホワイト

## 用途

- 適用仕上材 —— 陶器質タイル、せつ器質、磁器質タイル、レンガ質タイル、石材
- 適応下地 —— タイル、石材、各種木材、合板、コンクリート、モルタル
- 適応箇所 —— 酸性・アルカリ性温泉、炭酸泉、食品・食堂施設床、外構関連物の接着

〈不適用箇所〉 天井、常時50℃以上になる箇所、下表面に油分やほこりがある箇所、直火が当たる箇所、塗装面、各種防水塗膜面

## 性状

- 主成分 —— エポキシ樹脂
- 使用・保管温度 —— 5~35℃
- 可使時間 —— 15~30分以内
- 有効期限 —— 6ヵ月
- 標準使用量 —— 接着剤として使用 2.5~3.5kg/m<sup>2</sup>  
目地材として使用 0.5~2.5kg/m<sup>2</sup>

MEJIBON-Z



同一材料で目地材、接着剤兼用型

# メジボン-Z

# MEJIBON-Z



## 荷姿

### 既調合 2.5kgセット (目地材拭き取り液付き)

#### 商品詳細

主剤460g 硬化剤197g パウダー1843g

## 1.標準配合比

- ・メジボン-Z主剤(EX-1804) 18.4%
- ・メジボン-Z硬化剤(EX-1804) 7.9%
- ・メジボン-Zパウダー 73.7%

## 2.使用方法

- 上記標準配合比に添って、主剤、硬化剤の適量を混合攪拌します。(少量配合の場合は、標準配合比に準じて配合して下さい)
- 上記処理後の混合攪拌液に、特殊パウダーを2回以上に分けて混合攪拌します。一度に特殊パウダーを入れると混ざらなくなります。現場の作業環境温度によって配合時の粘度が大きく変わります。必ずパウダーで調整しながら混合して下さい。エポキシの主剤と硬化剤の配合比は絶対にずらさないで下さい。(目地として使用する場合、パウダーの量を2~10%ほど減らして下さい。)
- 目地材として使用する場合は上記混合攪拌した材料を、ゴムコテを使用し、まんべんなく目地部に詰め、余った目地材を極力かき取ります。
- 目地材拭き取りは、硬化する前(目地詰め後できるだけすぐに)に付属の拭き取り液をタイルの表面とウエスに吹き付け、タイル表面に付着した余分な目地材を拭き取ります。

## 3.使用上の注意

- 気温が低いとエポキシの粘度が上がリ、粉が混ざりにくくなります。15℃~30℃程度で温めてから使用して下さい。(湯煎など直接水にかかる温め方はしないで下さい。)
- 主剤・硬化剤は直射日光等に当たらないようにして下さい。温まってしまうと、可使用時間が短くなります。
- 凹凸差の大きいタイルやノンスリップタイプのタイルは表面の目地材が取りにくい場合があります。事前にテストをする、もしくは養生をしてからご使用ください。
- 表面に細孔のあるタイル・石材は色素が入リ、変色します。事前にテストをする、もしくは養生をしてからご使用下さい。
- 吸水率が大きい石材等は必ず事前テストを行って下さい。
- 一度反応硬化した場合、除去できません。材料が柔らかい間に完全に拭き取って下さい。
- 水や砂、他社製品等、本製品とは異なるものは入れないで下さい。
- 床補修施工・目地補修施工は3mm以上の塗厚で施工して下さい。
- 下地が濡れていると硬化不良を起こします。下地を手で触り、水が付かない程度まで乾燥させて下さい。
- 手袋等を必ず使用し、皮膚に付着した場合は、すぐに目地材拭き取り液やシンナー等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落として下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 保管は、幼児、子供の手の届かない所、水濡れしない冷暗所で保管して下さい。
- 廃棄は、環境基準に沿って処理して下さい。
- 取扱場所及び作業環境は換気をよく行って下さい。



#### 【お願い】

・本カタログの記載内容は、技術室の資料を基に作成し、信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、すべての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

・記載商品の一部内容が、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更される場合があります。

□代理店

□製造・総販売元

タイル用接着剤・セメント混和剤、特殊目地材製造、開発



株式会社 大建化学

DAIKEN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

〒442-0835 愛知県豊川市新桜町通3丁目30番地5  
TEL 0533-86-5625 FAX 0533-89-1751