

試験報告書様式 1 - 1 (3)

全4頁の1頁

試験報告書第18-1047号

試験報告書

依頼者名 株式会社 大建化学

所在地 愛知県豊川市新桜町通3丁目30番地5

試験料名 セラミックタイルにゾルピタを塗布した試験体
商品名 ゾルピタ
品番 -

試験項目及び試験方法 試験結果シートに記載

主な試験設備及び試験条件 試験結果シートに記載

試験日 試験結果シートに記載

試験報告書全頁数 4 枚

試験を行った事業所 岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2018年10月22日

JNLA 登録試験事業者 (登録番号 060229JP)

岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会

専務理事 日比野 臣時

当財団試験所は、工業標準化法に基づく試験事業者登録制度 (JNLA) により登録されています。

JNLA登録試験事業者 (登録番号 : 060229JP)

登録範囲に係る試験報告書には、法律で定められた標章が付されています。

この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式 1-2 (3)


全4頁の2頁

試験報告書第18-1047号

試料の概要

名 称	セラミックタイルにゾルピタを塗布した試験体
商 品 名	ゾルピタ
品 番	-
製 品 寸 法	製作寸法 -
供給された試料の寸法	200X200X10mm
数 量	1
サンプリング方法	依頼者によるサンプリング
試料受領日	2018年10月10日

以下余白



試験結果様式 12-81

全4頁の3頁

試験報告書第18-1047号

試験結果シート

品名 **ゾルピタ**

試験項目 **耐滑り性試験 (C. S. R)**

試験方法 **規格名称 高分子系貼り床材試験方法**
規格番号 JIS A 1454

試験数 **n = 1**

主な試験条件 **滑り片の種類**
ゴムシート 硬さ72~80 厚さ3~6mm
試料の表面状態 清掃・乾燥
試験片表面を清潔な布で拭いた状態
測定時の環境温度 : 23 °C

試料寸法 **200X200X10mm**

試料作成方法 **-**

試験日 **2018年10月18日**

試料No.	C. S. R
1	1.05
2	—
3	—
4	—
5	—

注意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

試験結果様式 12-80

全4頁の4頁

試験報告書第18-1047号

試験結果シート

品名 ゾルピタ

試験項目 耐滑り性試験 (C. S. R)

試験方法 規格名称 高分子系貼り床材試験方法
規格番号 JIS A 1454

試験数 n = 1

主な試験条件 滑り片の種類
ゴムシート 硬さ72~80 厚さ3~6mm
試料の表面状態 水
水道水を400 g/m²散布した状態
測定時の環境温度: 23 °C

試料寸法 200X200X10mm

試料作成方法 -

試験日 2018年10月18日

試料No.	C. S. R
1	0.89
2	—
3	—
4	—
5	—

注意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白